MAGNATRON　Blendex-B　磁粉分散剤

Blendex-B は水分散用の磁粉分散剤です。磁粉を水に分散させる際に使用いたします。あらかじめ Blendex-B と磁粉を良く練って、ペースト状にしてから水中に加えて下さい。ご使用にあたっては、試験体の表面状態を考慮し、検査液の濡れ性に応じて濃度調節し、ご使用下さい。

推奨濃度は、水に対して 0.5～2%添加です。

Blendex-B は JIS Z 2320-1,2、JIS G 0595, ASTM E-709、ASME Sec. V 、ISO9934-2 に適合いたします。

■製品特性

- 優れた磁粉の分散性と濡れ性。
- 水に容易に混和します。

■製品性状

色調	乳白色
臭気	無臭

■適用規格

- JIS Z 2320-1,2
- JIS G 0565
- ASTM E 709
- ASME B&PV Code, Sec.V
- ISO 9934-2

MAGNATRON　Blendex-B　磁粉分散剤

■適用

・　鋼材
・　鋳鍛造品

■製品仕様

NDT 方法	磁粉探傷(MT) / 磁粉分散剤
保管温度	1°C～40°C
使用温度	5°C～+40°C
推奨濃度	0.5～2%
品質保証期限	製造月より 1 年
廃棄	SDS に基づき専門の廃棄物処理業者に廃棄を委託する。

■容量

缶タイプ　　：　3.8L 及び 18L 缶

■取扱い/問い合わせ

ご使用前に SDS（安全データシート）を必ずお読み下さい。
SDS は栄進化学 HP にてダウンロードもしくはお近くの営業所、代理店までお問合せ下さい。
その他、製品に関するお問い合わせはお近くの営業所までお問合せ下さい。

お問合せはこちらから➡