MAGNATRON　R-200MX　分散防錆剤

R-200MX は磁粉と混合する分散剤の不要な防錆剤です。検査終了後、数日間は試験体の発錆を防ぎます。ご使用にあたっては、磁粉に対し分散剤が必要ない為、分散防錆剤 R-200MX のみを試験体の防錆期間に応じ、また試験体への濡れ性に応じて濃度調節し、ご使用下さい。

推奨濃度は鋳鍛造品に対して全体使用量の 2～5%添加です。

R-200MX は JIS Z 2320-1,2、JIS G 0595, ASTM E-709、ASME Sec. V、ISO9934-2 に適合いたします。

■製品特性

- 高い防錆力。
- 優れた濡れ性。
- 分散剤と防錆剤の両方の性質を兼ね備えた 1 剤。

■製品性状

色調	薄茶褐色
臭気	無臭
pH	9～10

■適用規格

- JIS Z 2320-1,2
- JIS G 0565
- ASTM E 709
- ASME B&PV Code, Sec.V
- ISO 9934

MAGNATRON　R-200MX　分散防錆剤

■適用

・　鋼材
・　鋳鍛造品

■製品仕様

NDT 方法	磁粉探傷(MT) / 分散防錆剤
保管温度	1°C～40°C
使用温度	5°C～+57°C
推奨濃度	2～5%
品質保証期限	製造月より 1 年
廃棄	SDS に基づき専門の廃棄物処理業者に廃棄を委託する。

■容量

缶タイプ　　：　3.8L 及び 18L 缶

■取扱い/問い合わせ

ご使用前に SDS（安全データシート）を必ずお読み下さい。
SDS は栄進化学 HP にてダウンロードもしくはお近くの営業所、代理店までお問合せ下さい。
その他、製品に関するお問い合わせはお近くの営業所までお問合せ下さい。

お問合せはこちらから➡